FICHA TÉCNICA
DRY40

revestech®

CE
013-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

Descrição

Lamina flexível para a impermeabilização sob o pavimento de pequenas coberturas planas transitaveis (varandas e terraços) e de casas de banho, paredes e pavimentos em zonas húmidas interiores. É constituída por uma membrana polimérica com EVAC na sua composição, e é extrudida sobre fibras de polipropileno, que permitem uma ótima adesão com cimento cola C2 S1/S2 utilizado na sua instalação como uma lâmina colada. Pode ser colado e selado usando o nosso adesivo **SEALPLUS.**

Referência	Descrição	Presentação
544010618	DRY40 450	Rolo de 1,5 x 30 m (45m²)
544010625	DRY40 75	Rolo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

Caraterísticas	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 170 MLV T ≥ 120	L = 170 T = 120
Alargamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 90 MLV T ≥ 80	L = 90 T = 80
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Resistência ao impacto	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501–1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848–2	m	MDV: -0 % e +5 %	5 e 30
Largura	EN 1848–2	m	MDV: -0,5 % e + 1 %	1 e 1,5
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % e + 10 %	290
Espessura	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % e + 10 %	0,47
Defeitos visíveis	EN 1850–2			PASA
Rectidão	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g = 50
Planicidade	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p = 10
Estabilidade dimensional	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,7 MLV T ≤ -0,6	L = -0,7 T = -0,6

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação não declarada. MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, en local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30°C.
Proteger da exposição directa à luz.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHA TÉCNICA
DRY50

revestech®

CE

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descrição

Llâmina flexível para a impermeabilização sob o pavimento de pequenas coberturas planas transitaveis (varandas e terraços) e de casas de banho, paredes e pavimentos em zonas húmidas interiores. É constituída por uma membrana polimérica com EVAC na sua composição, e é extrudida sobre fibras de polipropileno, que permitem uma ótima adesão com cimento cola C2 S1/S2 utilizado na sua instalação como uma lâmina colada. Pode ser colado e selado usando o nosso adesivo **SEALPLUS.**

Referência	Descrição	Presentação
544010106	DRY50 450	Rolo de 1.5 x 30 m (45 m²)
544010090	DRY50 30	Rolo de 1.2 x 30 m (36 m²)
544010076	DRY50 5	Rolo de 1.2 x 5 m (6 m²)
544010083	DRY50 75	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)
544017945	DRY50 1×30	Rolo de 1 x 30 m (30 m²)
544017952	DRY50 1×5	Rolo de 1 x 5 m (5 m²)



Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≤ -40	-40
Reação ao fogo	EN 13501–1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848–2	m	MDV: -0% e +5%	5 e 30
Largura	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% e + 1%	1, 1,2 e 1,5
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5% e + 10%	335
Espessura	EN 1849–2	mm	MDV: -5% e + 10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850–2			PASA
Rectidão	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efeitos de produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m²·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação não declarada. MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

Outras características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Coluna de água	1m / 24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodologia CSTB	N/mm²	± 10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodologia CSTB	N/mm²	± 5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento cerâmico	Metodologia CSTB	Nº choques		4

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, en local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30ºC. Proteger da exposição directa à luz.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHA TÉCNICA
DRY80

revestech®

CE

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descrição

Lâmina flexível para a impermeabilização sob protecção de espaços exteriores e coberturas planas transitáveis e não transitáveis, tais como: terraços, telhados, varandas e pátios. É constituída por uma membrana polimérica com EVAC na sua composição e é extrudido sobre fibras de poliéster para uma ótima aderencia ao cimento cola C2 S1/S2, utilizada na sua instalação como uma lâmina colada. Poderá ser colado ou selado por soldadura a ar quente ou com o nosso adesivo **SEAL PLUS**.

Referência	Descrição	Presentação
544010243	DRY80 30	Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m^2)
544010236	DRY80 20	Rolo de 1,5 m x 20 m (30 m^2)
544010250	DRY80 10	Rolo de 1,5 m x 10 m (15 m^2)
544010267	DRY80 5	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m^2)

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Alargamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 180	180
Resistência ao impacto	EN 12691	mm	MLV ≥ 150	150
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≤ -25	-40
Reação ao fogo	EN 13501–1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848–2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Largura	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849–2	g/m2	MDV: -5% e +10%	625
Espessura	EN 1849–2	mm	MDV: -5% e +10%	0,80
Defeitos visíveis	EN 1850–2	mm		PASA
Rectidão	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efeitos de produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação Não Declarada. MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

Outras características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodologia CSTB	N/mm2	± 10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodologia CSTB	N/mm2	± 5%	1,28

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, en local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30oC. Proteger da exposição directa à luz.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHA TÉCNICA
DRY120

revestech®

1170/004-DdP-2018/09/28
EN 13956:2012

Descrição

Lâmina flexível multicamadas de poliolefinas para impermeabilização e desacoplamento sob protecção de espaços exteriores e telhados planos transitáveis e não transitáveis, tais como: terraços, telhados, varandas, pátios e piscinas. Substratos com humidade residual ≤5%, tanto para novas construções como para renovação. Composta por uma membrana polimérica com EVAC na sua composição, e extrudida em fibras de poliéster/polipropileno. Especialmente desenvolvido pela sua aderência ao revestimento existente, drenando a humidade sem causar bolhas. Ambos os lados permitem uma colagem óptima com o cimento cola C2 S1/S2 utilizado na sua instalação como uma lâmina colada. As juntas devem ser feitas nas extremidades, selando-as com a ajuda do **DRY50 BANDA** e do nosso adesivo **SEALPLUS**.

Referência	Descrição	Presentação
544010069	DRY120 30	Rolo de 1,5 x 30 m (45 m²)
544010052	DRY120 20	Rolo de 1,5 x 20 m (30 m²)
544010045	DRY120 10	Rolo de 1,5 x 10 m (15 m²)
544010038	DRY120 5	Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m²)

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 560 MLV T ≥ 400	L=560 T=400
Alargamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 51,5 MLV T ≥ 76,1	L=51,5 T=76,1
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 160	160
Resistência ao impacto	EN 12691 Mét.A	mm	MLV ≥ 150	150
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≤ -35	-35
Comprimento	EN 1848–2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Largura	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5% e +10%	525
Espessura	EN 1849–2	mm	MDV: -5% e +10%	1,25
Defeitos visíveis	EN 1850–2	mm		PASA
Rectidão	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 10	g=10
Estabilidade dimensional	EN 1107–2	%	MLV: L ≤ -0.6 MLV: T ≤ 0,2	L=-0,6 T=-0,2
Efeitos de produtos químicos AGUA, AGUA SALGADA (cloruro sodico NaCl a 10% em peso), CAL (solução saturada com deposito de Ca(OH)2), ACIDO SULFUROSO, H2 SO3, 5% a 6%	EN 13956 Apdo. 5.2.4 (EN 1847)	Os valores não variam significativamente		
Planicidade	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p < 10

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, en local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 40°C. Proteger da exposição directa à luz.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing