FICHE TECHNIQUE
SEALPLUS

revestech®

Description

Adhésif élastique pouvant être travaillé à la spatule à base de polyuréthane silanisé, pour réaliser des joints et sceller les membranes d'étanchéité Revestech. Monocomposant, exempt de dissolvants isocyanates et de silicones, avec de très faibles émissions de composés organiques volatiles, il respecte l'environnement et la santé des utilisateurs.

Référence	Description	Presentation
544010670	SEALPLUS 6	Seau de 6 kg **PERFORMANCE** Performance pratique du seau de 6 kg ≈ 40–45 m² de surface. Performance théorique 1 kg ≈ 7–7,5 mètres linéaires de joint.
544012858	SEALPLUS 0600	Blister de 600 ml **PERFORMANCE** Performance pratique d'un blister 600 ml ≈ 5–6 m² de surface. Performance théorique 600 ml ≈ 5,5–6 mètres linéaires de joint.

SEAL PLUS 6

SEALPLUS 0600

Caracthéristiques
Aspect: pâte de couleur chêne / noyer
Conditionnement: seau de 6 kg / blister de 600 ml
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert
Avertissements: protéger du gel, éviter la lumière solaire directe et les sources de chaleur.
Température limite d'application: de +10° C à +35° C, avec une humidité relative de <80 %.
Temps d'ouverture ≈ 60 min à 23° C, avec une humidité relative de 50 %.
Viabilité ≈ de 12 à 24 heures
Mise en service ≈ 3 jours

Características producto	Méthode d'essai	Unité	Valeur
Densité	UNE-EN 542	g/cm³	1,60–1,64
Charge de rupture	DIN 53504	N/mm²	<2
Allongement à la rupture	DIN 53504	%	200–400
Dureté Shore A	DIN 53505	SHORE A	45–55
Résistance thermique		°C	De -20 à + 80

Collecte de données à +23° C de température, 50 % HR et sans ventilation. Les données peuvent varier en fonction des conditions spécifiques des travaux: température, ventilation et absorption du support.

Mode d'emploi

Aplicar con guantes el adhesivo **SEALPLUS** uniformemente con la espátula adecuada en ambos lados de la junta y rematar por el exterior de la misma, asegurándose que se realiza la presión suficiente para el perfecto sellado. El producto aplicado no debe quedar expuesto a la radiación UV durante más de una semana.Appliquez avec des gants l'adhésif **SEALPLUS** uniformément avec la spatule appropriée sur les deux côtés du joint et finissez à l'extérieur de celui-ci, en vous assurant de réaliser une pression suffisante pour permettre une étanchéité parfaite. Le produit appliqué ne doit pas être exposé aux rayons UV pendant plus d'une semaine.

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing