FICHE TECHNIQUE
ECODRY50 BANDE

revestech®

Produit
Membrane de polyoléfine flexible pour l'imperméabilisation.

Description
Membrane **ECODRY50** présentée sous forme de bandes de renfort et d'achèvement pour le traitement d'unions et jonctions avec les membranes **ECODRY50**, **ECODRY80**, **ACU200** et **ECODRY120**. Elle peut être collée et scellée avec notre adhésif **SEALPLUS.**

Référence	Description	Presentation
596351776	ECODRY50 BANDA 13X30	Rouleau de 30 m x 12,7 cm (1ud.)
596351783	ECODRY50 BANDA 30X30	Rouleau de 30 m x 30 cm (1ud.)
596352094	ECODRY50 BANDA 50X30	Rouleau de 30 m x 48 cm (1ud.)

MEMBRANE MARQUÉE CE

1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Poids	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % et + 10 %	335
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % et + 10 %	0,52
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		E
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0 % et +5 %	30
Largeur	EN 1848–2	cm	MDV: -0,5 % et + 1 %	12,7, 30 et 48
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation
Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing