FICHE TECHNIQUE
ECODRY40

revestech®

Description

Membrane éco-résponsable pour l'étanchéité sous protection de petites surfaces praticables (balcons et terrases) et salle de bains, murs et sols dans les zones humides intérieures. Elle est composée d'une membrane polymère de polyoléfines thermoplastiques hautes performances CPE (Eva-based Circular Polymer), issue de la transformation et du traitement des matières premières en économie circulaire, et extrudée sur des fibres de polypropylène. Elle peut être collée et scellée avec notre adhésif **SEALPLUS.**

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Référence	Description	Presentation
596352285	ECODRY40 450	Rouleau de 1,5 x 30 m (45m²)
596352292	ECODRY40 75	Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5m²)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 170 MLV T ≥ 120	L = 250 T = 130
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 90 MLV T ≥ 80	L = 95 T = 85
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0 % et +5 %	5 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5 % et + 1 %	1,5
Poids	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % et + 10 %	290
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % et + 10 %	0,47
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g = 50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p = 10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,7 MLV T ≤ -0,6	L = -0,7 T = -0,6

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHE TECHNIQUE
ECODRY50

revestech®

1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Description

Membrane éco-résponsable pour l'étanchéité sous protection de petites surfaces praticables (balcons et terrases) et salle de bains, murs et sols dans les zones humides intérieures. Elle est composée d'une membrane polymère de polyoléfines thermoplastiques hautes performances CPE (Eva-based Circular Polymer), issue de la transformation et du traitement des matières premières en économie circulaire, et extrudée sur des fibres de polyester.

Référence	Description	Presentation
596351752	ECODRY50 450	Rouleau de 1,5 m x 30 m (45 m²)
596351851	ECODRY50 30	Rouleau de 1,2 m x 30 m (36 m²)
596351769	ECODRY50 75	Rouleau de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)
596351868	ECODRY50 5	Rouleau de 1,2 m x 5 m (6 m²)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Poids	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % et + 10 %	335
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % et + 10 %	0,52
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		E
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0 % et +5 %	5 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5 % et + 1 %	1, 1,2 et 1,5
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHE TECHNIQUE
ECODRY80

revestech®

1170/015-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Description

Membrane éco-résponsable pour l'étanchéité sous protection zones extérieures et de surfaces circulable et non-circulable, tels que des terrasses, des toits, des balcons et des patios. Elle est composée d'une membrane polymère de polyoléfines thermoplastiques hautes performances CPE (Eva-based Circular Polymer), issue de la transformation et du traitement des matières premières en économie circulaire, et extrudée sur des fibres de polyester.

Référence	Description	Presentation
596351875	ECODRY80 30	Rouleau de 1,5 m x 30 m (45 m^2)
596351882	ECODRY80 20	Rouleau de 1,5 m x 20 m (30 m^2)
596351899	ECODRY80 10	Rouleau de 1,5 m x 10 m (15 m^2)
596351905	ECODRY80 5	Rouleau de 1,5 m x 5 m (7,5 m^2)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Poids	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% et +10%	625
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5% et +10%	0,80
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 800 MLV T ≥ 300	L = 800 T = 300
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 230	L = 27 T = 230
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 770	770
Résistance aux chocs	EN 12691 Mét.A	mm	MLV ≤ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ -40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		E
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0% et +5%	5, 10, 20 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% et +1%	1,5
Les défauts visibles	EN 1850–2	mm		APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,5	L = -0,2 T = -0,5

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHE TECHNIQUE
ECODRY120

revestech®

1170/016-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Description

Membrane multicouche éco-résponsable pour l'étanchéité sous protection zones extérieures et de surfaces circulable et non-circulable, tels que des terrasses, des toits, des balcons et des patios et piscines. Elle est composée d'une membrane polymère de polyoléfines thermoplastiques hautes performances CPE (Eva-based Circular Polymer), issue de la transformation et du traitement des matières premières en économie circulaire, et extrudée sur des fibres de polyester et polypropylène.

Référence	Description	Presentation
596351714	ECODRY120 30	Rouleau de1,5 m x 30 m (45 m^2)
596351721	ECODRY120 20	Rouleau de1,5 m x 20 m (30 m^2)
596351738	ECODRY120 10	Rouleau de1,5 m x 10 m (15 m^2)
596351745	ECODRY120 5	Rouleau de1,5 m x 5 m (7,5 m^2)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Poids	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% et +10%	525
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5% et +10%	1,25
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 650 MLV T ≥ 500	L = 650 T = 500
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 39 MLV T ≥ 70	L = 39 T = 70
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 420	420
Résistance aux chocs	EN 12691 Méth.A	mm	MLV ≤ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ -40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		E
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0% et +5%	5, 10, 20 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% et +1%	1,5
Les défauts visibles	EN 1850–2	mm		APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–2	%	MLV L ≤ -0,4 MLV T ≤ -0,3	L = -0,4 T = -0,3

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing