FICHE TECHNIQUE
DRY40

revestech®

013-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

Description

Membrane flexible pour l'étanchéité sous dallage de petites surfaces planes praticables (balcons et terrasses) et de douches carrelées (murs et les planchers) ainsi que n'importe quelles zones humides d'intérieur. **DRY40** est formé par une membrane EVAC extrudé sur des fibres de polypropylène, pour une meilleure adhérence avec le ciment colle C2 S1/S2 utilisé pendant son installation. Elle peut être joint et scellé avec notre adhésif **SEALPLUS.**

Référence	Description	Presentation
544017921	DRY40 300	Rouleau de 1 x 30 m (30 m²)
544017938	DRY40 50	Rouleau de 1 x 5 m (5 m²)
544010618	DRY40 450	Rouleau de 1,5 x 30 m (45 m²)
544010625	DRY40 75	Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5 m²)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 170 MLV T ≥ 120	L = 170 T = 120
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 90 MLV T ≥ 80	L = 90 T = 80
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0 % et +5 %	5 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5 % et + 1 %	1 et 1,5
Poids	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % et + 10 %	290
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % et + 10 %	0,47
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g = 50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p = 10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,7 MLV T ≤ -0,6	L = -0,7 T = -0,6

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

FICHE TECNIQUE
DRY50

revestech®

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

PRODUIT COUVERT PAR
AVIS TECHNIQUE
CSTB

Description

Membrane flexible pour l'étanchéité sous dallage de petites surfaces planes praticables (balcons et terrasses et de douches carrelées (murs et les planchers) ainsi que n'importe quelles zones humides d'intérieur. **DRY50** est formé par une membrane EVAC extrudé sur des fibres de polyester non tissées pour une meilleure adhérence avec le ciment colle C2 S1/S2 utilisé pendant son installation. **DRY50** assure une étanchéité maximale et fournit également un effet de barrière de vapeur. Elle peut être joint et scellé avec notre adhésif **SEALPLUS.**

Référence	Description	Presentation
544010106	DRY50 450	Rouleau de 1.5 x 30 m (45 m²)
544010090	DRY50 30	Rouleau de 1.2 x 30 m (36 m²)
544010076	DRY50 5	Rouleau de 1.2 x 5 m (6 m²)
544010083	DRY50 75	Rouleau de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)
544017945	DRY50 1×30	Rouleau de 1 x 30 m (30 m²)
544017952	DRY50 1×5	Rouleau de 1 x 5 m (5 m²)



Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Résistance aux chocs	EN 12691	mm		PND
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≤ -40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0% et +5%	5 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% et + 1%	1, 1,2 et 1,5
Poids	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5% et + 10%	335
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5% et + 10%	0,52
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Effets des produits chimiques	EN 1847	Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans une solution saturée d'hydroxyde de calcium à 23°		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	UNE-EN 1931:2001	m²·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Autres caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Résistance à l'eau du chevauchement avec de la colle cimenteuse C2	Colonne d'eau	1m / 24 h		ÉTANCHE
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: TRACTION	Méthodologie CSTB	N/mm²	± 10%	0,9
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: CISAILLE	Méthodologie CSTB	N/mm²	± 5%	1,28
Résistance aux chocs des éléments en céramique	Méthodologie CSTB	N° chocs		4

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing