FICHE TECHNIQUE
DRY80

revestech®

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Description

Membrane flexible pour l'étanchéité extérieure pour les surfaces praticables et non-praticables, tels que les toitures, les terrasses, les balcons ou les cours. **DRY80** est formé par une membrane EVAC extrudé sur des fibres de polyester pour une adhérence optimale avec ciment colle C2 S1/S2. Il peut être joint et scellé avec notre adhésif **SEAL PLUS** ou scellé par soudage à l'air chaud.

Référence	Description	Presentation
544010243	DRY80 30	Rouleau de 1,5 m x 30 m (45 m^2)
544010236	DRY80 20	Rouleau de 1,5 m x 20 m (30 m^2)
544010250	DRY80 10	Rouleau de 1,5 m x 10 m (15 m^2)
544010267	DRY80 5	Rouleau de 1,5 m x 5 m (7,5 m^2)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 180	180
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV ≥ 150	150
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≤ -25	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0% et +5%	5, 10, 20 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% et +1%	1,5
Poids	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% et +10%	625
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5% et +10%	0,80
Les défauts visibles	EN 1850–2	mm		APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Effets des produits chimiques	EN 1847	Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans une solution saturée d'hydroxyde de calcium à 23°		

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Autres caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: TRACTION	Méthodologie CSTB	N/mm^2	± 10%	0,9
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: CISAILLE	Méthodologie CSTB	N/mm^2	± 5%	1,28

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing