SCHEDA TECNICA
ECODRY120

revestech®

Descrizione

Lamina ecosostenibile multistrato, impermeabile, costituita da una membrana composita flessibile in poliolefine termoplastica ad alte prestazioni CPE (EVA-based Circular Polymer) derivante dalla trasformazione e dal trattamento di materie prime riciclate ed estrusa su tessuti in fibre di poliestere e polipropilene. **ECODRY120** può essere impiegata in ambienti interni od esterni, come elemento impermeabile, desolidarizzante ed antifrattura in grado di evitare la formazione di bolle e rigonfiamenti o per realizzare pavimentazioni anche su superfici fessurate e con supporti aventi un tenore di umidità residua inferiore o uguale al 5%. **ECODRY120** è idonea per l'impermeabilizzazione di lastrici solari praticabili e carrabili, terrazzi, balconi, coperture inclinate o a verde pensile oppure piscine, vasche e fontane. Oltre ad assicurare l'impermeabilità della superficie **ECODRY120** svolge anche un effetto barriera al vapore.

CE
1170/016-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Referenza	Descrizione	Presentazione
596351714	ECODRY120 30	Rotolo da 1,5 m x 30 m (45 m^2)
596351721	ECODRY120 20	Rotolo da 1,5 m x 20 m (30 m^2)
596351738	ECODRY120 10	Rotolo da 1,5 m x 10 m (15 m^2)
596351745	ECODRY120 5	Rotolo da 1,5 m x 5 m (7,5 m^2)

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Tolleranza	Valore
Peso	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% e +10%	525
Spessore	EN 1849–2	mm	MDV: -5% e +10%	1,25
Tenuta all'acqua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistenza alla trazione	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 650 MLV T ≥ 500	L = 650 T = 500
Allungamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 39 MLV T ≥ 70	L = 39 T = 70
Resistenza alla trazione delle giunzioni	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 420	420
Resistenza all'urto	EN 12691 Mét.A	mm	MLV ≤ 200	200
Resistenza al carico statico	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flessibilità alle basse temperature	EN 495–5	°C	MLV ≥ -40	-40
Reazione al fuoco	EN 13501–1	Euroclases		E
Lunghezza	EN 1848–2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Larghezza	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Difetti visibili	EN 1850–2	mm		APPROVATO
Rettilineità	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planarità	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilità dimensionale	EN 1107–2	%	MLV L ≤ -0,4 MLV T ≤ -0,3	L = -0,4 T = -0,3

MLV: Valore indicato dal produttore (risultato ottenuto durante la prova). MDV: Valore depositato dal produttore (comprensivo di tolleranza).

Conservazione

Conservare nella confezione originale chiusa, proteggere dell'umidità, in una stanza ben ventilata ad una temperatura massima di 30°C. Proteggere dall'esposizione diretta alla luce.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
CERTIFICADOS ACREDITADOS POR ENAC

responsible waterproofing