SCHEDA TECNICA
ECODRY50

revestech®

Descrizione

Lamina impermeabile ecosostenibile composta da una membrana flessibile in poliolefine termoplastica ad alte prestazioni CPE (EVA-based Circular Polymer) derivante dalla trasformazione e dal trattamento di materie prime riciclate ed estrusa su tessuti in fibre di poliestere per garantire una migliore adesione al collante cementizio C2 S1/S2.
Con uno spessore di 0,52 mm ed un peso di 335 g/m² **ECODRY50** può essere impiegato per l'impermeabilizzazione di coperture piane praticabili come balconi e terrazzi (fino ad un massimo di 20 m²) oppure di superfici interne come bagni, pareti e/o pavimenti, ambienti umidi come SPA e centri wellness. Applicare la lamina su supporti con un tenore di umidità residua non superiore al 2%.
ECODRY50 oltre ad assicurare l'impermeabilità delle strutture è in grado di garantire un comportamento desolidarizzante ed un effetto barriera vapore.

CE
1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD®
UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Referenza	Descrizione	Presentazione
596351752	ECODRY50 450	Rotolo da 1,5 m x 30 m (45 m²)
596351851	ECODRY50 30	Rotolo da 1,2 m x 30 m (36 m²)
596351769	ECODRY50 75	Rotolo da 1,5 m x 5 m (7,5 m²)
596351868	ECODRY50 5	Rotolo da 1,2 m x 5 m (6 m²)

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Tolleranza	Valore
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % e + 10 %	335
Spessore	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % e + 10 %	0,52
Tenuta all'acqua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistenza alla trazione	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Allungamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Resistenza alla trazione delle giunzioni	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Resistenza al carico statico	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flessibilità alle basse temperature	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reazione al fuoco	EN 13501–1	Euroclases		E
Lunghezza	EN 1848–2	m	MDV: -0 % e +5 %	5 y 30
Larghezza	EN 1848–2	m	MDV: -0,5 % e + 1 %	1, 1,2 e 1,5
Difetti visibili	EN 1850–2			APPROVATO
Rettilineità	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planarità	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilità dimensionale	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Valore indicato dal produttore (risultato ottenuto durante la prova). MDV: Valore depositato dal produttore (comprensivo di tolleranza).

Conservazione

Conservare nella confezione originale chiusa in un ambiente ventilato ad una temperatura massima di 30°C. Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095

responsible waterproofing