FICHE TECHNIQUE
DRY120

revestech®

CE
1170/004-DdP-2018/09/28
EN 13956:2012

Description

Membrane d'étanchéité et de désolidarisation sous protection des espaces extérieurs, toitures plates praticables et non praticables, et piscines. Valide pour les supports avec une humidité résiduelle ≤ 5%, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Construit avec un copolymère EVA et recouvert de fibres de polyester et de polypropylène. L'un d'eux spécialement développé pour adhérer au revêtement existant, drainant l'humidité en évitant l'apparition de bulles d'air. Les deux faces permettent une adhérence optimale avec le ciment colle C2 S1/S2 utilisé dans sa pose en tant que membrane collée. Les joints doivent être réalisés bord à bord, ils doivent être scellés à l'aide des bandes **DRY50 BANDE** et de la colle **SEALPLUS**.

Référence	Description	Presentation
544010069	DRY120 30	Rouleau de 1,5 x 30 m (45 m^2)
544010052	DRY120 20	Rouleau de 1,5 x 20 m (30 m^2)
544010045	DRY120 10	Rouleau de 1,5 x 10 m (15 m^2)
544010038	DRY120 5	Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 560 MLV T ≥ 400	L=560 T=400
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 51,5 MLV T ≥ 76,1	L=51,5 T=76,1
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 160	160
Résistance aux chocs	EN 12691 Méth.A	mm	MLV ≥ 150	150
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≤ -35	-35
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0% et +5%	5, 10, 20 et 30
Largeur	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% et+1%	1,5
Poids	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% et +10%	525
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5% et +10%	1,25
Les défauts visibles	EN 1850–2	mm		APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 10	g=10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–2	%	MLV: L ≤ -0.6 MLV: T ≤ 0,2	L=-0,6 T=-0,2
Effets des produits chimiques EAU, EAU SALÉE (chlorure de sodium 10% NaCl en poids), lait de chaux (solution saturée avec dépôt de Ca (OH) 2), ACIDE SULFUREUX, H2SO3, 5% à 6%.	EN 13956 Section. 5.2.4 (EN 1847)	Les valeurs ne varient pas significativement		
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p < 10

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing