FICHA TÉCNICA
DRY120

revestech®

CE
1170/004-DdP-2018/09/28
EN 13956:2012

Descrição

Lâmina flexível multicamadas de poliolefinas para impermeabilização e desacoplamento sob protecção de espaços exteriores e telhados planos transitáveis e não transitáveis, tais como: terraços, telhados, varandas, pátios e piscinas. Substratos com humidade residual ≤5%, tanto para novas construções como para renovação. Composta por uma membrana polimérica com EVAC na sua composição, e extrudida em fibras de poliéster/polipropileno. Especialmente desenvolvido pela sua aderência ao revestimento existente, drenando a humidade sem causar bolhas. Ambos os lados permitem uma colagem óptima com o cimento cola C2 S1/S2 utilizado na sua instalação como uma lâmina colada. As juntas devem ser feitas nas extremidades, selando-as com a ajuda do **DRY50 BANDA** e do nosso adesivo **SEALPLUS**.

Referência	Descrição	Presentação
544010069	DRY120 30	Rolo de 1,5 x 30 m (45 m²)
544010052	DRY120 20	Rolo de 1,5 x 20 m (30 m²)
544010045	DRY120 10	Rolo de 1,5 x 10 m (15 m²)
544010038	DRY120 5	Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m²)

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 560 MLV T ≥ 400	L=560 T=400
Alargamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 51,5 MLV T ≥ 76,1	L=51,5 T=76,1
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 160	160
Resistência ao impacto	EN 12691 Mét.A	mm	MLV ≥ 150	150
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≤ -35	-35
Comprimento	EN 1848–2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Largura	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5% e +10%	525
Espessura	EN 1849–2	mm	MDV: -5% e +10%	1,25
Defeitos visíveis	EN 1850–2	mm		PASA
Rectidão	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 10	g=10
Estabilidade dimensional	EN 1107–2	%	MLV: L ≤ -0.6 MLV: T ≤ 0,2	L=-0,6 T=-0,2
Efeitos de produtos químicos AGUA, AGUA SALGADA (cloruro sodico NaCl a 10% em peso), CAL (solução saturada com deposito de Ca(OH)2), ACIDO SULFUROSO, H2 SO3, 5% a 6%	EN 13956 Apdo. 5.2.4 (EN 1847)	Os valores não variam significativamente		
Planicidade	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p < 10

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, en local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 40°C. Proteger da exposição directa à luz.

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing