

FISA TEHNICA

ECODRY50

revestech®

CE

1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

EPD®

UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Descriere

Membrana eco-responsabilă pentru hidroizolația sub pavaje a suprafețelor mici tranzitabile (balcoane și terase) și băi, pereți și pardoseli în zone interioare umede.

Sunt compuse dintr-o membrană de poliolefine termoplastice de înaltă performanță CPE(EVA-based Circular Polymer), rezultate din transformarea și tratarea de materii prime din economia circulară, și extrudate pe fibre de poliester. Admite lipire/sigilare prin sudura cu aer cald sau cu adezivul **SEALPLUS**.

Referință	Denumire	Tip ambalare
596351752	ECODRY50 450	Rola de 1,5 m x 30 m (45 m ²)
596351851	ECODRY50 30	Rola de 1,2 m x 30 m (36 m ²)
596351769	ECODRY50 75	Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
596351868	ECODRY50 5	Rola de 1,2 m x 5 m (6 m ²)



Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranța	Valoare
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % și +10 %	335
Grosime	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % și +10 %	0,52
Etanșeitate	EN 1928 Mét. B			ADMIS
Rezistența la tracțiune	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Intindere	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Rezistența lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Rezistența la impact	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Rezistența la sarcina statică	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Maleabilitate la temperatura scăzută	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reacție la foc	EN 13501-1	Euroclases		E
Lungime	EN 1848-2	m	MDV: -0 % și +5 %	5 y 30
Latime	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % și +1 %	1, 1,2 și 1,5
Defecte vizibile	EN 1850-2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planeitate	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima).

PND: valoare declarata de fabricant (insotita de toleranta)

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.



responsible
waterproofing